

Übersicht  
Synoptique  
Overview

|                    |               | Stoffgruppe<br>Ledergruppe<br>Tissu groupe/<br>Cuir groupe<br>Fabric category/<br>Leather group | Faser/Art/Beschichtung<br>Nature de la fibre<br>Fibre/Material/Coating | Brandschutz<br>Classement au feu<br>Flammability | Scheuertouren<br>Résistance à<br>l'abrasion<br>Abrasion resistance | Abwaschbarkeit<br>Lessivable<br>Wipe<br>characteristics | Waschbarkeit<br>Lavable en machine<br>Machine wash |  |
|--------------------|---------------|---|--|--|--|---|--|--|
| Brunner<br>kvadrat | Inspiration 1 | Field   | 2  |  |  |   |  |  |
|                    |               | Plot  | 2  |  |  |   |  |  |
|                    |               | Remix 2   | 2  | Schurwolle/<br>Kammgarn/Nylon                    |  |   |  |  |
|                    | Inspiration 2 | Canvas  | 4  | Schurwolle/<br>Kammgarn/Nylon                    |  |   |  |  |
|                    |               | Divina 3  | 6  |  |  |   |  |  |
|                    |               | Divina MD   | 6  |  |  |   |  |  |
|                    |               | Divina Melange 2  | 6  |  |  |   |  |  |
|                    |               | Hallingdal 65   | 6  | Schurwolle/Viskose                               |  |   |  |  |
|                    |               | Steelcut Trio 2   | 6  | Schurwolle/<br>Kammgarn/Nylon                    |  |   |  |  |
|                    | Inspiration 3 | Revive 1  | 2  | 100 % recycled<br>Polyester FR                   |  |   |  |  |
|                    |               | Revive 2  | 2  | 100 % recycled<br>Polyester FR                   |  |   |  |  |
| Brunner            | basic         | turin   | 2  |  |  |   |  |  |
|                    |               | luzern  | 1  |  |  |   |  |  |
|                    |               | rom   | 1  |  |  |   |  |  |
|                    |               | oslo  | 3  | Spectrum Care                                    |  |   |  |  |
|                    |               | dover   | 1  | Polyester  |  |   |  |  |
|                    |               | stretchline   | 2  | 94,5 % Polyester FR<br>5,5% Elasthan             |  |   |  |  |
|                    |               | plot level  | 2  | Vinyl/Hi-Loft 2™<br>Polyester                    |  |   |  |  |
|                    |               | plot side   | 2  |  |  |   |  |  |
|                    |               | plot base   | 2  | PVC/BW/PES-<br>Gestrick                          |  |   |  |  |
|                    | classic       | laser   | 2  |  |  |   |  |  |
|                    |               | newport   | 6  | Wolle/Polyamid/<br>Polyester                     |  |   |  |  |
|                    |               | palermo   | 2  |  |  |   |  |  |
|                    |               | paris   | 6  | Mikrofaser/<br>Polyester                         |  |   |  |  |
|                    | comfort       | monza . siena   | 2  | PVC/BW/PES-<br>Gestrick                          |  |   |  |  |
|                    |               | malaga  | 3  | NIROXX®  |  |   |  |  |
|                    | leather       | torro   | C  |  |  |   |  |  |
|                    |               | sevilla 2   | A  |  |  |   |  |  |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| <b>colours</b>  | <b>Colour Collection</b>   | Aktuelle, trendige Farbtöne für Kunststoffteile, Farblacke, HPL-Oberflächen und ABS-Kanten.<br>Gültig für ausgewählte Produkte.<br>Des coloris tendance et nouveaux qui sont disponibles pour les teintes couvrantes, le polypropylène, les revêtements stratifiés et chants ABS. Disponible pour des produits choisis.<br>Current, trendy colours that are available for plastic parts, colour lacquers, HPL surfaces and ABS edges. Available for selected products. |
| <b>A-Chair</b>  | Material und Farben<br>Matériaux et Couleurs<br>Materials and Colours  | Vielfältige Farbvarianten und Materialien für die Kunststoffschalen und Gestelle der Serie A-Chair.<br>Multiples variantes de coloris et matériaux pour les coques de polypropylène et les piétements de la série A-Chair.<br>Various colour options and materials for the plastic shells and frames of the series A-Chair.  |
| <b>due</b>      | Material und Farben<br>Matériaux et Couleurs<br>Materials and Colours  | Sieben Trendfarben für die Kunststoffteile und vier vom Designer empfohlenen passenden Beiztöne für die Buchenholzgestelle der Serie due.<br>Sept coloris tendance pour le polypropylène et quatre teintes correspondantes recommandées par le designer pour les piétements en hêtre de la série due.<br>Seven trendy colours for the plastic parts and four matching stain colours recommended by the designer for the beech frames of the series due.                |
| <b>surfaces</b> | <b>decor</b><br>Tischdekore<br>Dessus stratifiés<br>Top surfaces<br>in HPL   | Strukturen, die natürlichen Holztönen und -maserungen nachempfunden sind<br>Structures reproduisant les teintes et veinages naturels du bois<br>Structures analogical to wood tones and grains   |
|                 | <b>nature</b><br>Farbige Oberflächen, uni<br>Coloris unis<br>Unicoloured surfaces  |  |
|                 | <b>colour</b><br>Gemusterte, materialhafte Optiken<br>Reproduction visuelle de matériaux<br>Patterned, material-like optics  |  |
|                 | <b>structure</b><br>Neutrale Oberflächen, uni<br>Coloris neutres unis<br>Neutral, unicoloured surfaces   |  |
|                 | <b>neutral</b><br>Beiztöne und Echtholzfurniere in natürlichen Holztönen<br>Teintes et placages reproduisant les teintes naturelles du bois<br>Stains and veneers analogical to neutral wood tones   |  |
|                 | <b>tones</b><br>Beiztöne<br>Teintes<br>Stains  |  |
|                 | <b>wood</b><br>Farbige Beiztöne<br>Teintes colorées<br>Coloured stains   |  |
|                 | <b>colour</b><br>Neutrale Beiztöne<br>Teintes neutres<br>Neutral stains  |  |
|                 | <b>neutral</b><br>Verchromt, beschichtet oder poliert – alle Standardfarben und Materialien auf einen Blick.<br>Chromé, époxié ou poli – tous les coloris standard et matériaux au premier coup d'œil.<br>Chromed, powder coated or polished – all standard colours and materials at a glance. |  |
|                 | <b>Metall-Oberflächen</b>  |  |

Legende . Légende . Legende

|  |  |
|--|--|
|  | Brandschutz: EN 1021 1+2/Classement au feu : EN 1021 1+2/Flammability: EN 1021 1+2   |
|  | Brandschutz: DIN 4102 B1 schwerentflammbar/Classement au feu : DIN 4102 B1 difficilement inflammable/Flammability: DIN 4102 B1                                       |
|  | Scheuertouren: Abriebfestigkeit in 1.000 Scheuertouren nach Martindale/Résistance à l'abrasion par 1.000 tours Martindale/Abrasion resistance: 1,000 rubs Martindale |
|  | Abwaschbar/Lessivable/Can be wiped   |
|  | Waschbar 60°C/Lavable à 60°C/Washable up to 60°C   |
|  | Mikrofaser/Microfibres/Microfibre  |
|  | Wolle/Laine/Wool   |
|  | Leder/Cuir/Leather   |
|  | Trevira® CS  |

## Materialien

Wir bieten Ihnen mit unserer Standardkollektion eine große Auswahl unterschiedlicher Bezugsmaterialien für die Polsterung Ihrer Möbel an. Die Kollektion umfasst Stoffe aus Natur- und Kunstfasern in verschiedensten Qualitäten und Designs. Bestimmte Stoffe bieten Funktionen, die ideal auf die besonderen Bedürfnisse im Objektbereich zugeschnitten sind, wie zum Beispiel hoher Abrebschutz, Schwerentflambarkeit oder schmutzabweisende Imprägnierung. Abgerundet wird die Kollektion durch ein hochwertiges Narbenleder. Die technischen Details zu den einzelnen Stoffen entnehmen Sie bitte den Ausführungen auf der Rückseite jeder Stoffkarte.

Die Farbtöne der einzelnen Stoffarten sind aufeinander abgestimmt und lassen sich daher bestens im Sinne ganzheitlicher Farbkonzepte kombinieren.

Die Bereiche kvadrat, Inspiration 1, 2 und 3, basic, classic, comfort und leather – für verschiedene Einsatzbereiche – helfen Ihnen bei der Stoffauswahl:

**kvadrat – Inspiration 1, 2 und 3.** Erweiterung der Brunner Stoffkollektion im Zuge einer Kooperation mit kvadrat, Europas führendem Design-Textilhersteller. Inspiration 3 – Revive 1+2 – sind dynamische Möbelbezugsstoffe, die aus wieder verwertetem, recyceltem Polyester (PET) hergestellt sind.

Einige Stoffe von kvadrat, wie Canvas, die Divina Family, Field, Hallingdal 65, Plot, Steelcut Trio 2 und Remix 2 (bisher Brunner Kollektion bremen) sind ab sofort auch in den gängigen Brunner Stoffgruppen erhältlich. Die Stoffkarten Inspiration 1 und Inspiration 2 sind als eine erste Inspiration gedacht, hier sind nur einzelne Farben der Stoffkollektionen ausgewählt. Für unsere Kunden steht jedoch zu jedem Stoff die komplette kvadrat Farbkollektion zur Auswahl.

**basic**. Vorwiegend unifarben Stoffe, die mit den gemusterten Stoffen aus den verschiedenen Kollektionen kombiniert werden können. Die Stoffe dieser Kategorie können Sie optimal für den Bereich Großraum wie Mehrzweckhallen oder für Seminar-einrichtungen verwenden.

**classic**. Für die gehobene Ausstattung, zum Beispiel von Konferenzräumen, Schulungszentren, Kasinos oder Foyers.

**comfort**. Für die Ausstattung von sozialen Einrichtungen wie etwa Krankenhäusern, Tagesstätten oder Pflegeheimen.

**leather**. Mit mittelfeiner Narbung farblich korrespondierend zu den anderen Stoffangeboten.

## Ergänzungen der Stoffkollektion

Neu in der Kollektion: Inspiration 3 – Revive 1+2 – die neuen, dynamischen Möbelbezugsstoffe im Zuge der Kooperation mit kvadrat. Ebenso laser, ein Stoff aus der Kategorie classic für die gehobene Ausstattung aus der Stoffgruppe 2 und newport, ein innovativer, hochwertiger Objektstoff. Neu sind auch die beiden Leder. sevilla 2: Ein Leder mit gleichmäßiger Prägung und hoher Widerstandsfähigkeit. Und torro, ein hochwertiges Rinds-Nappa Leder mit einer großen Farbvielfalt. Für die zukunftsweisende Stehhilfe dress wurde das anpassungsfähige High-Tech-Gewebe stretchline in die Stoffkollektion mit aufgenommen. Die Stoffe meran.graz.florenz, wien.prag und die beiden Leder madrid und sevilla laufen mit sofortiger Wirkung aus, können aber weiterhin als Auslaufkollektion angeboten werden, jedoch müssen Sie evtl. Lieferzeiten oder Mindestabnahmemengen berücksichtigen.

Bitte fragen Sie die aktuellen Preise vorab an. Ebenso die Stoffe porto, frankfurt, bremen, berlin III und bilbao.

## colours + surfaces

Die Auswahl an Oberflächen und Farben für Tischplatten, Hölzer und Metalle sind ebenso bewusst ausgewählt und ermöglichen eine vielfältige Gestaltung Ihrer Möbel.

**Colour Collection**. Ergänzt das umfangreiche Farbangebot durch aktuelle, trendige Farbtöne, die für Kunststoffteile, Farblacke, HPL-Oberflächen und ABS-Kanten erhältlich sind.

**A-Chair . Material und Farben**. Präsentiert die vielfältigen Farbvarianten für die Kunststoffschalen und Gestelle und verschiedene Materialien der Serie A-Chair.

**due . Material und Farben**. Sieben trendige Farben für die Kunststoffteile und die passenden Beiztöne für die Gestelle der Serie due.

**décor**. Präsentiert Tischdekore in unterschiedlichen Farben und Strukturen.

**tones**. Umfasst alle Beiztöne, die für Holzoberflächen einschließlich Tischplatten erhältlich sind.

**Metall-Oberflächen**. Verchromt, beschichtet oder poliert – alle Standardfarben und Materialien auf einen Blick.

## Matériaux

Avec notre collection standard, nous proposons un large choix de revêtements pour le garnissage de vos sièges. La collection comprend des tissus réalisés avec des fibres naturelles ou synthétiques de qualités et de designs variés. Certains tissus offrent des caractéristiques parfaitement adaptées aux exigences particulières des équipements collectifs professionnels : par exemple, une résistance intense à l'usure, une protection à l'inflammabilité ou un traitement anti-taches. La collection est complétée avec une gamme de cuirs à haute qualité de grain. Les détails techniques concernant chaque tissu sont indiqués au dos des cartes de tissu.

Les nuances de couleurs de chaque tissu sont présentées de façon à pouvoir les combiner de manière harmonieuse entre elles. Les lignes kvadrat, Revive 1+2 et Inspiration 1+2, basic, classic, comfort et leather sont conçues pour des domaines d'utilisation variés et ont été définies pour guider votre choix :

**kvadrat – Inspiration 1, 2 et 3.** Agrandissement de la collection de tissus grâce à notre partenariat avec kvadrat, le leader européen de tissus. Inspiration 3 – Revive 1 + 2 sont des tissus d'ameublement dynamiques, fabriqués à partir de polyester (PET) recyclé. Certains tissus de kvadrat, comme Canvas, la Divina Family, Field, Hallingdal 65, Plot, Steelcut Trio 2 et Remix 2 (collection Brunner bremen) apparaîtront dès maintenant dans la tarification des tissus standards. Les nouvelles cartes de tissus Inspiration 1 et Inspiration 2 servent de première inspiration. Cela signifie que nous avons choisi un certain nombre de tissus kvadrat, mais que toute la collection de notre partenaire est à la disposition de nos clients.

**basic**. Principalement des tissus unis qui peuvent être combinés avec les autres tissus de nos collections. Les tissus de cette catégorie sont particulièrement destinés aux grands équipements comme les salles polyvalentes ou les centres de congrès.

**classic**. Pour des équipements de haut niveau comme par exemple les salles de conférence, les centres de formation, la restauration ou les espaces salon.

**comfort**. Pour des équipements sociaux tels qu'hôpitaux ou maisons de retraite.

**leather**. Avec un grain moyen et avec des couleurs qui s'harmonisent avec les autres tissus.

## Elargissement de la collection tissu

Nouveautés dans la collection : Inspiration 3 – Revive 1 + 2, les nouveaux tissus d'ameublement dynamiques issus de la coopération avec kvadrat. Ainsi que laser, un tissu de la collection classic pour l'aménagement haut de gamme du groupe de tissus 2 et newport, un tissu innovant et de grande qualité pour les équipements collectifs. Deux nouveaux cuirs viennent également élargir la collection. sevilla 2 : Cuir avec un grain étale et grand résistivité. Et torro, un cuir nappa pleine fleur proposé dans de nombreuses couleurs. Pour le tabouret innovant dress, le tissu high-tech élastique a été ajouté à la collection de tissus. Les tissus meran.graz.florenz, wien.prag et les deux cuirs madrid et sevilla sont supprimés de la collection avec effet immédiat. Ils sont encore disponibles sur demande, sous conditions d'un mètrage minimum ou d'un délai de livraison spéciale. Nous vous prions de demander les prix actuels avant. Il est de même pour les tissus porto, frankfurt, bremen, berlin III et bilbao.

## colours + surfaces

Le même soin est attaché au choix des finitions pour les plateaux de tables et les surfaces en bois et métal afin de vous permettre de réaliser des équipements d'une grande variété.

**Colour Collection**. Etend notre offre de teintes avec des coloris tendance et nouveaux qui sont disponibles pour les teintes couvrantes, le polypropylène, les revêtements stratifiés et chants ABS.

**A-Chair . Matériaux et coloris**. Présents les multiples variantes de coloris pour les coques polypropylénées et piétements et différentes matériaux de la série A-Chair.

**due . Matériaux et coloris**. Sept coloris tendance pour le polypropylène et des teintes correspondantes pour les piétements de la série due.

**décor**. Comprend un choix de couleurs et de structures très variées pour les revêtements stratifiés de tables.

**tones**. Présente les différents coloris bois des chaises adaptés aux surfaces et aux plateaux de tables.

**Surfaces métal**. Chromé, époxy ou poli – tous les coloris standard et matériaux au premier coup d'œil.

## Materials

With the standard collection, we offer you a large choice of materials for your upholstery needs. The collection includes both natural and synthetic fibres of different qualities and designs. Fabrics are designed to meet specific needs for their intended use: for example, they are wear and tear resistant, soil resistant or flame retardant. The collection is rounded off with a high quality grained leather. Technical details are listed on the back of each fabric card.

Shades available for different fabrics are coordinated and can be combined whilst maintaining a global colour scheme.

The ranges kvadrat, Revive 1+2 and Inspiration 1+2, basic, classic, comfort and leather are developed with different uses in mind to help you select the fabric best suited for you:

**kvadrat – Inspiration 1, 2 and 3.** Expansion of the Brunner fabric collection in the course of a cooperation with kvadrat, Europe's leading design textile manufacturer. Inspiration 3 Revive 1+2 are dynamic upholstery fabrics made of recycled polyester (PET). As a result some kvadrat fabrics like Canvas, the Divina Family, Field, Hallingdal 65, Plot, Steelcut Trio 2 and Remix 2 (until now Brunner collection "bremen") can be chosen up from now within the current Brunner fabric groups. The new fabric cards Inspiration 1 and Inspiration 2 have been created to give you an initial inspiration while indicating several colours of the different kvadrat fabrics. However our clients can select every fabric colour out of the kvadrat collection.

**basic**. Mainly one-toned fabrics which can be combined with patterns from the various collections. The fabrics in this category are suited for open areas such as multipurpose rooms and seminar facilities.

**classic**. For sophisticated locations such as conference rooms, training rooms, casinos or foyers.

**comfort**. For furnishing social facilities such as hospitals, nursing homes or day care centres.

**leather**. Medium-fine grained in colours harmonising with other fabrics.

## Expansion of the fabric collection

New in the collection: Inspiration 3 – Revive 1+2 – the new dynamic upholstery fabrics in cooperation with kvadrat. As well as laser, a fabric in the category classic for sophisticated furnishings, part of fabric group 2 and newport, an innovative, high-quality contract fabric. The two leathers are also new. sevilla 2: Leather with a consistent grain and high durability. torro: a high-quality napa leather with a large variety of colours. For dress, the groundbreaking standing aid, a new fabric has been included into the fabric collection: the adaptable high-tech fabric stretchline. The fabrics meran.graz.florenz, wien.prag and the two leathers madrid and sevilla are discontinued as of now, but can still be offered as discontinued collection. Please consider that there might be longer lead times or minimum order quantities. Please ask for actual prices. This also applies to the fabrics porto, frankfurt, bremen, berlin III and bilbao.

## colours + surfaces

The choice of surfaces and colours for table tops, woods and metals are just as deliberate and allow for a high diversity of design for your furniture.

**Colour Collection**. Is adding even more hues to our extensive colour range: current, trendy colours that are available for plastic parts, colour lacquers, HPL surfaces and ABS edges.

**A-Chair . Material and colours**. Presents the various colour options for the plastic shell and frame and different materials of the series A-Chair.

**due . Material and colours**. Seven trendy colours for the plastic parts and matching stain colours for the frames of the series due.

**décor**. Presents table decors in varying colours and structures.

**tones**. Shows all the stains for the wood surfaces including table tops.


**Metal surfaces**. Chromed, powder coated or polished – all standard colours and materials at a glance.

[Übersicht . Synoptique . Overview >>](#)


**brunner ::**

**basic . dover . oslo**


Stoffgruppe 1 | 3 Tissu groupe 1 | 3 Fabric category 1 | 3




1/5499 | 3/5599




1/5403 | 3/5503




1/5404 | 3/5504




1/5443 | 3/5543




1/5444 | 3/5544



1/5446 | 3/5546



1/5450 | 3/5550



1/5463 | 3/5563



1/5469 | 3/5569



1/5483 | 3/5583



1/5487 | 3/5587

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.

## dover

**\_ Stoffgruppe 1**  
\_ waschbar bis 60°C

**\_ Tissu groupe 1**  
\_ lavable jusqu'à 60°C


**\_ Fabric category 1**  
\_ washable up to 60°C

## oslo


**\_ Stoffgruppe 3**  
\_ Crypton-Beschichtung  
\_ schmutzabweisend  
\_ nässeresistent  
\_ wasserundurchlässig  
\_ schadstofffrei  
\_ hautfreundlich  
\_ atmungsaktiv  
\_ antibakteriell  
\_ pflegeleicht  
\_ schwerentflammbar

**\_ Tissu groupe 3**  
\_ époxy en crypton  
\_ anti-tache  
\_ imperméabilité  
\_ résistance à l'eau  
\_ sans matière nocive  
\_ agréable au toucher  
\_ respirant  
\_ antibactérien  
\_ facile d'entretien  
\_ difficilement inflammable


**\_ Fabric category 3**  
\_ crypton coated  
\_ stain resistant  
\_ moisture barrier  
\_ waterproof  
\_ contains no harmful  
\_ substance  
\_ kind to skin  
\_ breathable  
\_ antibacterial  
\_ easy-care  
\_ flame retardant




1/5470 | 3/5570



1/5476 | 3/5576



1/5478 | 3/5578




1/5479 | 3/5579



1/5490 | 3/5590



1/5492 | 3/5592



1/5499 | 3/5599

## dover

### Stoffgruppe 1

Material: 100% Polyester  
Gewicht: 560 g/lfm  
Breite: 140 cm  
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martidale  
DIN EN 12947-2: 2007  
Lichtechtheit: 5–7  
(DIN EN ISO 105-B02: 2002)  
Reibechtheit: 4–5 trocken und nass  
(DIN EN ISO 105-X12: 2002)  
Schweißechtheit: 4–5 sauer und  
alkalisch (DIN EN ISO 105-E04: 1996)  
Trockenreinigungsechtheit: 4–5  
(DIN EN ISO 105-D01: 1995)  
Feuersicherung: D–DIN 1021: 1994-01  
Teil 1 (Zigarettentest)  
Reinigung: Testverspannte Bezüge:  
Absaugen, Trockenschaumreinigung,  
abnehmbare Bezüge: Chemische

Reinigung, Waschen unter Pflege-  
leicht-bedingungen bis 60°C ohne  
Schleudern und ohne Maschinen-  
trocknung.

### Tissu groupe 1

Matériau : 100% Polyester  
Poids : 560 g/ml  
Largeur : 140 cm  
Résistance à l'abrasion : 50.000 tours  
Martindale DIN EN 12947-2 : 2007  
Résistance à la lumière : 5–7  
(DIN EN ISO 105-B02 : 2002)  
Résistance au frottement :  
4–5 mouillé + sec  
(DIN EN ISO 105-X12 : 2002)  
Comportement à la transpiration :  
4–5 (DIN EN ISO 105-E04 : 1996)

Résistance au nettoyage à sec : 4–5  
(DIN EN ISO 105-D01 : 1995)

Classement au feu : D–DIN 1021 :

1994-01 partie 1 (cigarette)

Nettoyage : Revêtements tendus :  
aspirer, et nettoyage avec une  
mousse non humide. Revêtements  
déhoussables : nettoyage chimique,  
lavage délicat jusqu'à 60°C sans  
frottement ni séchage machine.

(DIN EN ISO 105-B02: 2002)

Fastness to rubbing: 4–5 dry and wet

(DIN EN ISO 105-X12: 2002)

Fastness to sweat: 4–5 acidic and  
alkaline (DIN EN ISO 105-E04: 1996)

Fastness to drycleaning: 4–5

(DIN EN ISO 105-D01: 1995)

Flammability: D–DIN 1021: 1994-01

Part 1 (cigarette test)

Maintenance: wired upholsteries:  
suction cleaning, dry foam cleaning;  
removable upholsteries: dry-  
cleaning, washing under low-main-  
tenance conditions, max. 60°C, no  
spin-dry or machine drying.

### Fabric category 1

Material: 100% Polyester  
Weight: 560 g/lm  
Width: 140 cm  
Abrasion resistance: 50,000 cycles  
DIN EN 12947-2: 2007  
Fastness to light: 5–7

## oslo

### Stoffgruppe 3

Material: 100% Polyester  
Beschichtung: CRYPTON FR  
Gewicht: 770 g/lfm  
Breite: 138 cm  
Scheuerfestigkeit: 50.000 Touren  
DIN EN ISO 12947-2: 2007  
Lichtechtheit: 5–7  
DIN EN ISO 105-B02: 2002  
Reibechtheit: 4–5  
DIN EN ISO 105-X12: 2002  
(trocken/nass)  
Feuersicherung: D–DIN 4102-B1  
DIN EN 1021: 1994-01+02  
(Zigarettentest + Butanflammtest)  
Reinigung: regelmäßig absaugen  
und Verschmutzung immer  
möglichst sofort behandeln.  
Flüssigkeit aufsaugen, trockene feste  
Verschmutzung mit einem Spachtel  
abheben oder mit einer weichen  
Bürste ausbürsten. Eingetrocknete  
Flecken mit kaltem oder handwar-  
mem Wasser und mildem Waschmit-  
tel anfeuchten, kurz einwirken lassen,  
Flecken vom Rand zur Mitte hin mit  
einer weichen Bürste ausbürsten  
oder einem sauberen Tuch abtupfen  
und trocknen lassen. Falls erforderlich  
mit handwarmem Wasser nachwa-  
schen, Wachmittellrückstände restlos  
entfernen und trocknen lassen.  
Den Bezug nur von der Vorder-

seite mit Wasser behandeln, nicht  
eintauchen, waschen oder che-  
misch reinigen. Der Bezug kann mit  
handelsüblichen Desinfektionsmit-  
teln ohne Verlust der wasser- und  
fleckabweisende Wirkung behandelt  
werden, Ausnahme hypochlorithaltige  
Desinfektionsmittel.

### Tissu groupe 3

Matériau : 100% Polyester  
Application de surface : CRYPTON FR  
Poids : 770 g/ml  
Largeur : 138 cm  
Résistance à l'abrasion : 50.000 tours  
Martindale DIN EN ISO 12947-2 : 2007  
Résistance à la lumière : 5–7  
DIN EN ISO 105-B02 : 2002  
Résistance au frottement : 4–5  
DIN EN ISO 105-X12 : 2002  
(mouillé + sec)  
Classement au feu : D–DIN 4102-B1  
DIN EN 1021 : 1994-01 et 02  
(cigarette + allumette)  
Nettoyage : Aspirer régulièrement  
et traiter les salissures le plus  
rapidement possible. Eponger les  
liquides. Eliminer les salissures sèches  
délégatement avec la pointe d'un  
couteau ou à l'aide d'une brosse  
souple. Les taches ayant pénétré  
doivent être humidifiées avec une

solution d'eau froide ou tiède et un  
trait de liquide de nettoyage. Laisser  
agir quelques minutes et frotter déli-  
catement des contours de la tache  
vers l'intérieur, ou tamponner la tache  
avec un chiffon propre et laisser  
sécher. Ne pas mouiller le verso du  
revêtement, ne pas tremper, ne pas  
nettoyer chimiquement. Le revête-  
ment peut être désinfecté avec tout  
produit commun du commerce sans  
altération des propriétés d'étanchéité  
et de protection des taches, à  
l'exception des produits contenant  
de l'hypochlorite.

### Fabric category 3

Material: 100% Polyester  
Coating: CRYPTON FR  
Weight: 770 g/lm  
Width: 138 cm  
Abrasion resistance: 50,000 cycles  
DIN EN 12947-2: 2007  
Fastness to light: 5–7  
DIN EN ISO 105-B02: 2002  
Fastness to rubbing: 4–5  
DIN EN ISO 105-X12: 2002 (dry/wet)  
Flammability: D–DIN 4102-B1  
DIN EN 1021: 1994-01+02  
(cigarette test + butane flame test)  
Maintenance: Vacuum regularly and  
treat any stains immediately.

Use paper towels to remove any  
liquids, dry debris should be remo-  
ved with a spatula or a soft brush.  
Dried-on spots should be removed  
with a mixture of cold or tepid water  
and a mild detergent. Dab the spot  
with a sponage or paper towel, allow  
to soak in for a few minutes, then  
brush the spot from the out-side to  
the centre, with a soft brush, or dab  
with a clean cloth. Allow to dry.  
If re-quired, wash out with tepid  
water. Make sure you remove all  
residual detergent and allow to dry  
completely. Always clean with water  
from the front fabric surface, never  
immerse in water, nor wash or dry  
clean. The fabric may be treated  
with over-the-counter disinfectants,  
which will not harm the water and  
stain resistant surface, how-  
ever, never use hydrochloride-based  
disinfectants.



0575/13

Flame Resistant

## Field Designed by Alfredo Häberli

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.

**Beschreibung** 100% Trevira CS. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 430 g/lfd.m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

### Webkante ↵

**Testergebnisse** Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechnik: (ISO) 6-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammenschutz: DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. SN 198 898 5.2. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Klasse 1. US Cal. Tech. Bull. 117. FAR 25.853. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole.  
Wascheinlauf ca. 2% bei 60°C.

## Plot Designed by Alfredo Häberli

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.

**Beschreibung** 100% Trevira CS. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 400 g/lfd.m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

### Webkante ↴

**Testergebnisse** Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechnik: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammenschutz: DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. SN 198 898 5.2. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. SN 198 898 5.2. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Klasse 1. US Cal. Tech. Bull. 117. FAR 25.853. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole.  
Wascheinlauf ca. 1% bei 60°C.



0575/13

Flame Resistant

## Remix 2 Designed by Giulio Ridolfo

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.

**Beschreibung** 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% Nylon. Breite ca. 138 cm. Gewicht ca. 415 g/lfd.m. Materialgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

### Webkante ↵

**Testergebnisse** Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechnik: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3-4. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammenschutz: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 Klasse 2. Crib 5 bei schwerentflammbarer Ausführung. BS 5852 Crib 5. IMO A.652(16). (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole.

**Domaine d'utilisation** Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

**Description** 100% Trevira CS. Largeur env. 140 cm. Poids env. 430 g/ml. Teinture sur fil. Ecarts de coloris possibles.

### Liseré de bordure ↴

**Tests** Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 6-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. SN 198 898 5.2. NF D 60 013. NF P 91 507 M1. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Class 1. US Cal. Tech. Bull. 117. FAR 25.853. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (Copy of test report available).

**Care** Please see the ISO symbols. Shrinkage app. 2% when washed at 60°C.

**Domaine d'utilisation** Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

**Description** 100% Trevira CS. Largeur env. 140 cm. Poids env. 400 g/ml. Teinture sur fil. Ecarts de coloris possibles.

### Liseré de bordure ↴

**Tests** Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 4-5. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: NF D 60 013. NF P 92 507 M1. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. SN 198 898 5.2. NF D 60 013. NF P 91 507 M1. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Class 1. US Cal. Tech. Bull. 117. FAR 25.853. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (Copy of test report available).

**Care** Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Env. 1% pour lavage à 60°C.



0575/13

Flame Resistant



OK 16/24

**Domaine d'utilisation** Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

**Description** 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width app. 54 inches (138 cm). Weight app. 415 g/lin.m. Materialdyed. Colour differences may occur.

### Liseré de bordure ↴

**Tests** Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3-4. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 classe 2. Crib 5 après traitement d'ignifugation et sur demande. BS 5852 Crib 5. IMO A.652(16). (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).

**Care** Voir les symboles ISO.

## Inspiration 1

### Field . Plot . Remix 2

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2




Remix 2  
612



Remix 2  
113



Remix 2  
252



Field 432



Plot 623



Plot 633



Plot 443




Remix 2  
422



Plot 613




Remix 2  
632



Field 662



Remix 2 443  
bremen 2/2443



Remix 2  
653



Plot 563



Remix 2 543  
bremen 2/2442




Remix 2  
643



Plot 673



Remix 2  
682



Remix 2  
692




Remix 2  
662

**Field** Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

**Plot** Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

**Remix 2 (bisher bremen)** Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2



**Field** Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

**Plot** Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

**Remix 2 (bisher bremen)** Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

**Field** Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

**Plot** Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

**Remix 2 (bisher bremen)** Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2



## Divina Melange 2 Designed by Finn Sködt

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich.

**Beschreibung** 100% Schurwolle. Breite 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

**Webkante ↪**

**Testergebnisse** Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechnik: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. Flammenschutz: DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole.

**Domaine d'utilisation** Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.

**Description** 100% new wool. Width 59 inches (150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piecedyed. Colour differences may occur.

**Selvedge ↪**

**Tests** Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).

**Entretien** Voir les symboles ISO.

**Application** Offices, hotels, institutions, domestic use.

**Description** 100% new wool. Width 59 inches (150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piecedyed. Colour differences may occur.

**Selvedge ↪**

**Tests** Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (Copy of test report available).

**Care** Please see the ISO symbols.



## Hallingdal 65 Designed by Nanna Ditzel

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.

**Beschreibung** 70% Schurwolle, 30% Viskose. Breite 130 cm. Gewicht ca. 795 g/lfd.m. Materialgefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.

**Webkante ↓**

**Testergebnisse** Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechnik: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. Flammenschutz: EN 1021-1/2. DIN 4102 B2. Önорм B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole.

**Domaine d'utilisation** Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

**Description** 70% new wool, 30% viscose. Width 51 inches (130 cm). Weight app. 795 g/lin.m. Materialdyed. Foreign fibre may occur in light colours. Colour differences may occur.

**Selvedge ↓**

**Tests** Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 3-5. Normes au feu: EN 1021-1/2. DIN 4102 B2. Önорм B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).

**Entretien** Voir les symboles ISO.

**Application** Offices, hotels, institutions, domestic use. Great wearability.

**Description** 70% new wool, 30% viscose. Width 51 inches (130 cm). Weight app. 795 g/lin.m. Materialdyed. Foreign fibre may occur in light colours. Colour differences may occur.

**Selvedge ↓**

**Tests** Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 3-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. DIN 4102 B2. Önорм B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (Copy of test report available).

**Care** Please see the ISO symbols.



## Steelcut Trio 2 Designed by Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.

**Beschreibung** 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% Nylon. Breite 140 cm. Gewicht ca. 770 g/lfd.m. Garngefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.

**Webkante ↓**

**Testergebnisse** Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechnik: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3-4. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammenschutz: EN 1021-1/2. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. Önорм B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. IMO A.652(16). Crib 5 bei schwerentflammbarer Ausstattung. AS/NZS 3837, Klasse 2. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole.

**Domaine d'utilisation** Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

**Description** 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width 55 inches (140 cm). Weight app. 770 g/lin.m. Yarndyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.

**Selvedge ↓**

**Tests** Résistance à l'abrasion: Env. 80.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3-4. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. Önорм B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. IMO A.652(16). Crib 5 après traitement d'ignifugation et sur demande. AS/NZS 3837, Classe 2. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).

**Entretien** Voir les symboles ISO.

**Application** Offices, hotels, institutions, domestic use. Great wearability.

**Description** 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width 55 inches (140 cm). Weight app. 770 g/lin.m. Yarndyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.

**Selvedge ↓**

**Tests** Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3-4. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. Önорм B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. IMO A.652(16). Crib 5 when flame protected. AS/NZS 3837, Class 2. (Copy of test report available).

**Care** Please see the ISO symbols.

## Inspiration 2

### Canvas


Stoffgruppe 4 Tissu groupe 4 Fabric category 4

Divina 3 . Divina MD

Divina Melange 2

Hallingdal 65 . Steelcut Trio 2

Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6




Divina 3 106



Divina Melange 2  
421



Divina 3 426



Steelcut Trio 2  
413



Canvas 414



Steelcut Trio 2  
533



Divina Melange 2  
521



Divina 3 623



Canvas 614



Hallingdal 65  
680



Divina Melange 2  
531




Steelcut Trio 2  
665



Divina 3 671




Divina MD 673



Canvas 654



Divina MD 653




Divina MD 753



Divina 3 676



Canvas 684



Divina Melange 2  
631

**Canvas** Stoffgruppe 4 Tissu groupe 4 Fabric category 4


**Divina 3** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

**Divina MD** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

**Divina Melange 2** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

**Hallingdal 65** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

**Steelcut Trio 2** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6



**Canvas** Stoffgruppe 4 Tissu groupe 4 Fabric category 4  
**Divina 3** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6  
**Divina MD** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6  
**Divina Melange 2** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6  
**Hallingdal 65** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6  
**Steelcut Trio 2** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

**Canvas** Stoffgruppe 4 Tissu groupe 4 Fabric category 4  
**Divina 3** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6  
**Divina MD** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6  
**Divina Melange 2** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6  
**Hallingdal 65** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6  
**Steelcut Trio 2** Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

## Canvas Designed by Giulio Ridolfo

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.  
**Beschreibung** 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 480 g/lfd.m. Materialgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

**Webkante ↵**

**Testergebnisse** Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechnheit: (ISO) 6-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammenschutz: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 3837. Crib 5 bei schwerenflammbarer Ausstattung. IMO A.652(16). (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole.



## Divina 3 Designed by Finn Sködt

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich.

**Beschreibung** 100% Schurwolle. Breite 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.

**Webkante ↵**

**Testergebnisse** Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechnheit: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. Flammenschutz: DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. Ignition source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole.



## Divina MD Designed by Finn Sködt

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich.

**Beschreibung** 100% Schurwolle. Breite 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Materialgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

**Webkante ↵**

**Testergebnisse** Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechnheit: (ISO) 5-6. Pilling: (EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammenschutz: DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole.



**brunner ::**

## Inspiration 3

Revive 1+2 (100% recyclées Polyester . 100% en polyester recyclé . 100% recycled polyester)

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2


**kvadrat**



Revive 2  
423



Revive 1  
424



Revive 1  
224



Revive 2  
133




Revive 2  
323



Revive 2  
223



Revive 1  
914



Revive 2  
923



Revive 2  
973




Revive 1  
974




Revive 2  
933




Revive 1  
274




Revive 1  
434



Revive 2  
433



Revive 1  
414



Revive 2  
383



Revive 1  
384



Revive 2  
633



Revive 1  
664



Revive 2  
663




Revive 1  
524




Revive 1  
634




Revive 2  
523




Revive 1  
534




Revive 2  
753



Revive 1  
754



Revive 1  
834



Revive 2  
833



Revive 2  
773



Revive 1  
774



Revive 1  
284




Revive 2  
173




Revive 1  
184



Revive 2  
453



Revive 1  
454



Revive 1  
764




Revive 2  
183




Revive 1  
164




Revive 1  
194




Revive 2  
163




Revive 1  
324



Revive 1  
154



Revive 2  
193



Revive 2  
153



Revive 1  
144

## Revive 1 Designed by Georgina Wright

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe Strapazierfähigkeit

**Beschreibung** 100% recycled Polyester FR, Breite 140 cm, Gewicht ca. 430 g/lfd.m, Garngefärbt, Farbunterschiede können vorkommen

**Webkante** ↵

**Testergebnisse** Scheuerfestigkeit: Ca. 60.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtheit: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO). Trockener 5, Nasser 4-5. Flammenschutz: DIN 4102 B1. ÖNORM B1/Q1. EN 1021-1/2. Ignition source 0-1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO A.652(16). (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar.)

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole. Wascheinlauf ca. 1% bei 60°C

**Domaine d'utilisation** Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

**Description** 100% polyester FR recyclé. Largeur 140 cm. Poids env. 430 g/m lg. Teinture sur fil. Ecarts des coloris possibles.

**Liseré de bordure** ↵

**Tests** Résistance à l'abrasion: Env. 60.000 révolutions. selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 4-5. Résistance au frottement: (ISO) sec 5, mouillé 4-5. Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. DIN 4102 B1. ÖNORM B1/Q1. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. IMO A.652(16). (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande.)

**Entretien** Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Env. 1% pour lavage à 60°C.



**Application** Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.

**Description** 100% recycled polyester FR. Width 55 inches (140 cm). Weight app. 430 g/lin.m. Yarndyed. Colour differences may occur.

**Selvedge** ↵

**Tests** Abrasion App. 60.000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Fastness to rubbing: (ISO) dry 5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. DIN 4102 B1. ÖNORM B1/Q1. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. IMO A.652(16). (Copy of test report available).

**Care** Please see the ISO symbols. Shrinkage app. 1% when washed at 60°C

## Revive 2 Designed by Georgina Wright

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe Strapazierfähigkeit

**Beschreibung** 100% recycled Polyester FR, Breite 140 cm, Gewicht ca. 420 g/lfd.m, Garngefärbt, Farbunterschiede können vorkommen

**Webkante** ↵

**Testergebnisse** Scheuerfestigkeit: Ca. 60.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtheit: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO) Trockener 5, Nasser 4-5. Flammenschutz: DIN 4102 B1. ÖNORM B1/Q1. EN 1021-1/2. Ignition source 0-1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO A.652(16). (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar.)

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole. Wascheinlauf ca. 1% bei 60°C

**Domaine** Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

**Description** 100% polyester FR recyclé. Largeur 140 cm. Poids env. 420 g/m lg. Teinture sur fil. Ecarts des coloris possibles

**Liseré de bordure** ↵

**Tests** Résistance à l'abrasion: Env. 60.000 révolutions. selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 4-5. Résistance au frottement: (ISO) sec 5, mouillé 4-5. Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. DIN 4102 B1. ÖNORM B1/Q1. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull 117-2013. IMO A.652(16). (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande)

**Entretien** Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Env. 1% pour lavage à 60°C.



**Application** Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.

**Description** 100% recycled polyester FR. Width 55 inches (140 cm). Weight app. 420 g/lin.m. Yarndyed. Colour differences may occur.

**Selvedge** ↵

**Tests** Abrasion App. 60.000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Fastness to rubbing: (ISO) dry 5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. DIN 4102 B1. ÖNORM B1/Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO A.652(16). (Copy of test report available).

**Care** Please see the ISO symbols. Shrinkage app. 1% when washed at 60°C

**brunner ::**


**classic . laser**

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

## **laser**

Stoffgruppe 2  
Tissu groupe 2  
Fabric category 2

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



**2/6499**



**2/6403**



**2/6440**



**2/6450**




**2/6452**




**2/6454**



**2/6446**



**2/6463**



**2/6462**



**2/6468**



**2/6401**



**2/6481**



**2/6482**



**2/6483**



2/6443



2/6404



2/6441




2/6442




2/6448



2/6449



2/6475



2/6476



2/6484



2/6485



2/6487

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



2/6457



2/6456




2/6477



2/6478




2/6479



2/6497




2/6492



2/6494



2/6498



2/6499

## laser

### Stoffgruppe 2

#### 100% Polyester – Trevira CS®

Gewicht: 735 +/- 5% g/ml,  
525 +/- 5% g/m<sup>2</sup>  
Rollenbreite: 140 cm +/- 2% cm,  
Rollenlänge: 25 +/- 10% m  
Scheuerfestigkeit:  
150.000 Martindale +/- 10%  
Scheuertouren: DIN EN ISO 12947/2  
Lichtechtheit:  
Stufe 6 (DIN EN ISO 105-B02)  
Feuersicherung: DIN 4102 Baustoff-  
klasse B1, M1 (NF P 92501-7), C1  
(UNI 9174 - UNI 8456), EN 1021/1-2,  
BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18),  
IMO A 652 (16), Crib 5 (BS 5852 part II)  
Qualität: Die flammhemmenden  
Eigenschaften sind durch die Faser  
bedingt.  
Reinigung:



### Tissu groupe 2

#### 100% Polyester – Trevira CS®

Poids: 735 +/- 5% g/ml,  
525 +/- 5% g/m<sup>2</sup>  
Largeur du rouleau:  
140 cm +/- 2% cm,  
Longueur du rouleau: 25 +/- 10% m  
Résistance à l'abrasion:  
150.000 Martindale +/- 10%  
Tours: DIN EN ISO 12947/2  
Résistance à la lumière:  
niveau 6 (DIN EN ISO 105-B02)  
Classement au feu:  
DIN 4102 B1, M1 (NF P 92501-7),  
C1 (UNI 9174 - UNI 8456), EN 1021/1-2,  
BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18),  
IMO A 652 (16), Crib 5 (BS 5852 part II)

Nettoyage:



### Fabric category 2

#### 100% Polyester – Trevira CS®

Weight: 735 +/- 5% g/ml,  
525 +/- 5% g/m<sup>2</sup>  
Roll width: 140 cm +/- 2% cm,  
roll length: 25 +/- 10% m  
Abrasion resistance:  
150.000 Martindale +/- 10%  
Tours: DIN EN ISO 12947/2  
Fastness to light:  
level 6 (DIN EN ISO 105-B02)  
Flammability:  
DIN 4102 B1, M1 (NF P 92501-7),  
C1 (UNI 9174 - UNI 8456), EN 1021/1-2,  
BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18),  
IMO A 652 (16), Crib 5 (BS 5852 part II)  
Quality: The flame-retardant  
characteristics are inherent to the  
fibre.  
Cleaning:



**brunner ::**

**basic . luzern**


Stoffgruppe 1 Tissu groupe 1 Fabric category 1

## **luzern**

Stoffgruppe 1  
Tissu groupe 1  
Fabric category 1




**1/5699**



**1/5643**




**1/5644**




**1/5645**




**1/5649**



**1/5663**



**1/5662**



**1/5669**



**1/5668**



**1/5682**



**1/5683**




**1/5685**



**1/5687**


Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.




1/5656




1/5657



1/5676




1/5677



1/5678




1/5679




1/5692



1/5697



1/5698



1/5699

## **luzern**

### **Stoffgruppe 1**

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Gewicht: 420 g/lfm +/-5% g/lfm  
Breite: 140 cm +/-2% cm  
Scheuerfestigkeit: (Martindale)  
UNI EN ISO 12947/2:  
100.000 Scheuertouren  
Öko-Tex Standard 100  
Pilling: UNI EN ISO 12945/2: 5  
Lichtechtheit: UNI EN ISO 105-B02: 6  
Reibechtheit: UNI EN ISO 105-X12: 4-5  
Reinigung: Waschbar bei 60°  
Feuersicherung: C1, B1, M1, CRIB 5,  
EN 1021/1-2, IMO Res. A652 (16) Part 8,  
IMO Res. A471 (XII) Part. 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class  
AM 18

### **Tissu groupe 1**

Matériau : 100 % Polyester Trevira CS  
Poids : 420 g/ml +/-5% g / ml  
Largeur : 140 cm +/-2% cm  
Résistance à l'abrasion :  
UNI EN ISO 12947/2 :  
100.000 tours Martindale  
Eco -Tex Standard 100  
Boulochage : UNI EN ISO 12945/2: 5  
Solidité à la lumière :  
UNI EN ISO 105-B02 : 6  
Résistance au frottement :  
UNI EN ISO 105-X12 : 4-5  
Nettoyage : lavable à 60°  
Classement feu : C1, B1, M1, CRIB 5,  
EN 1021/1-2, IMO Res. A652 (16) Part 8,  
IMO Res. A471 (XII) Part. 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class  
AM 18

### **Fabric category 1**

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Weight: 420 g/lm +/-5% g/lm  
Width: 140 cm +/-2% cm  
Abrasion resistance: (Martindale)  
UNI EN ISO 12947/2: 100.000 rubs  
Öko-Tex Standard 100  
Pilling: UNI EN ISO 12945/2: 5  
Light fastness: UNI EN ISO 105-B02: 6  
Fastness to rubbing:  
UNI EN ISO 105-X12: 4-5  
Cleaning: washable at 60°  
Flammability: C1, B1, M1, CRIB 5,  
EN 1021/1-2, IMO Res. A652 (16) Part 8,  
IMO Res. A471 (XII) Part. 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class  
AM 18




**brunner ::**

comfort . malaga

Stoffgruppe 3 Tissu groupe 3 Fabric category 3

## malaga

Stoffgruppe 3  
Tissu groupe 3  
Fabric category 3



3/43**99**



3/43**44**




3/43**42**



3/43**61**



3/43**62**



3/43**63**



3/43**64**



3/43**03**



3/43**04**



3/43**88**



3/43**87**



3/4345



3/4350



3/4353



3/4370



3/4378



3/4382



3/4385



3/4384



3/4386

---

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



**3/4358**



**3/4357**



**3/4376**



**3/4377**




**3/4379**



**3/4395**



**3/4397**



**3/4399**

## malaga

### Stoffgruppe 3

Material: 100% Polyester mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung – fungizid und antibakteriell ausgerüstet Gewicht: ca. 385 g/m<sup>2</sup> Breite: ca. 140 cm Scheuerfestigkeit: 75.000 Martindale Lichtecheinheit: 5–7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet) Feuersicherung: EN 1021 1-2, A B1.Q1, D DIN 4102 B1 CH 5.3, GB BS 5852 Crib 5 Reinigung: Die Polster können mit Nicrocleaner und einem sauberen Tuch gereinigt werden. Evtl. benutzen Sie eine weiche Bürste danach immer mit klarem Wasser abwischen, nie Lösungsmittel oder Fleckenwasser verwenden.

### Tissu groupe 3

Matériaux : 100% Polyester Avec trame imperméable aux liquides – antifongique et antibactérien Poids : environ 385 g/m<sup>2</sup> Largeur : environ 140 cm Résistance à l'abrasion : 75.000 tours Martindale Résistance à la lumière : 5–7 (1 = très mauvais, 8 = excellent) Classement au feu : EN 1021 1-2, A B1.Q1, D DIN 4102 B1 CH 5.3, GB BS 5852 Crib 5 Nettoyage : Avec un chiffon propre ou une brosse souple. Toujours rincer à l'eau claire. Ne pas utiliser de solvant ni d'eau impropre.

### Fabric category 3

Material: 100% Polyester with water resistant backing – fungicidal and antibacterial finish Weight: approx. 385 g/m<sup>2</sup> Width: approx. 140 cm Abrasion resistance: 75,000 Martindale Fastness to light: 5–7 (1 = very bad, 8 = excellent) Flammability: EN 1021 1-2, A B1.Q1, D DIN 4102 B1 CH 5.3, GB BS 5852 Crib 5 Maintenance: The Upholstery should be cleaned with Nirocleaner and a clean towel. You can also use a soft brush. Always rinse with clear water. Never use stain remover or solvents.

**brunner ::**

**comfort . monza . siena**

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

## monza

Stoffgruppe 2  
Tissu groupe 2  
Fabric category 2

### monza



Mit klassischer Ledernarbung. Durch seine naturgetreue Optik und Haptik ist das Material von Echteder kaum zu unterscheiden. Das Material ist insbesondere für den Objektbereich, für öffentliche Gebäude und Einrichtungen geeignet.

### monza

Avec les caractéristiques naturelles d'un cuir. Son aspect et son toucher sont à peine différenciables du cuir véritable. Ce matériau est préconisé pour les projets significatifs, pour les bâtiments et équipements publics.

### monza


With a classic leather grain. Due to its natural look and touch one can hardly differentiate between this material and genuine leather. The material is especially suitable for the contract area, for public buildings and institutions.



2/6199

2/6103




2/6142



2/6144

2/6145

2/6157








2/6162

2/6163

2/6177

2/6179



2/6183

2/6185

2/6187

2/6188

2/6197

2/6199

## siena

Stoffgruppe 2  
Tissu groupe 2  
Fabric category 2

### siena

Mit feiner Kalbsledernarbung und einem dezenten Druckbild. Das Material ist universell einsetzbar und insbesondere für den Objektbereich, für öffentliche Gebäude und Einrichtungen geeignet.

### siena

Avec de fines marques imitant le cuir de veau. Ce matériau est utilisable de manière universelle et plus particulièrement pour les projets importants, pour les bâtiments et équipements publics.

### siena


With a fine-structured calf leather grain and a subdued printing. The material is all-purpose and especially suitable for the contract area, for public buildings and institutions.



2/6099




2/6043



2/6045



2/6049




2/6057



2/6078




2/6082




2/6085



2/6088



2/6096



2/6097



2/6099



## monza

### Stoffgruppe 2

#### 83% PVC-Compound (Oberfläche)

#### 17% BW-Gestrick (Träger)

Gewicht: 700 +/-50 g/m<sup>2</sup>

Dicke: 1,3 +/-0,2 mm

Rollenbreite: 137 cm,

Rollenlänge: 30 m

Scheuerfestigkeit: > 75.000 Martindale

Scheuertouren: DIN EN ISO 5470-2,

abriebfest

Lichtechtheit: Stufe 7

(DIN EN ISO 105-B02)

Feuersicherung: DIN 4102-1 Baustoff-

klasse B1, NF M1, BS5852 IS-0+1+5,

EN1021-1+2, MVSS302,

DIN 53438 (Part 2), FAR 25.853,

ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1),

ÖNORM A 3800-1, Q1,

UNI 9175/87 (1.I.M)

Qualität: pflegeleicht, reißfest,  
blut- und urinbeständig, desinfektions-  
mittelbeständig

Reinigung: Verschmutzungen durch  
Öle, Fette und Tinte müssen umge-  
hend entfernt werden. Benutzen Sie

hierzu eine warme, milde Seifenlauge

und ein Mikrofasertuch oder eine  
weiche Handbürste. Bitte keine  
Lösemittel, Chloride, Poliermittel,  
chemische Reinigungsmittel oder  
Wachspoliermittel einsetzen. Bitte  
beachten Sie, dass Abfärbungen durch  
Jeans oder andere Textilien von  
jeglicher Herstellergarantie ausge-  
nommen sind.

### Tissu groupe 2

#### 83% PVC

#### 17% de trame coton

Poids: 700 +/-50 g/m<sup>2</sup>

Épaisseur: 1,3 +/-0,2 mm

Largeur du rouleau: 137 cm,

Longueur du rouleau: 30 m

Résistance à l'abrasion: > 75.000 tours

Martindale: DIN EN ISO 5470-2

Résistance à la lumière: niveau 7

(DIN EN ISO 105-B02)

Claissment au feu: DIN 4102-1 B1,

NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2,

MVSS302, DIN 53438 (Part 2),

FAR 25.853, ÖNORM B3825 (B1),

ÖNORM A 3800-1, Q1,

UNI 9175/87 (1.I.M)

Qualité: facile d'entretien, résistant  
à l'étirement, résistant à l'urine et  
au sang, résistant aux désinfectants

Nettoyage: Les salissures d'huile, de  
graisses et de transpiration doivent  
être immédiatement éliminées.

Utilisez à cet effet une eau savonneuse  
tiède et un chiffon en microfibres  
ou une brosse souple. Veuillez ne pas  
employer de solvants, de chlore,  
de substances corrosives, ni de  
cirage ou de nettoyants chimiques.  
Veuillez noter que toutes colorations  
provoquées par des jeans ou d'autres  
textiles sont exclues de la garantie du  
fabricant.

### Fabric category 2

#### 83% PVC-compound (surface)

#### 17% CO-knitted fabric (support)

Weight: 700 +/-50 g/m<sup>2</sup>

Thickness: 1.3 +/-0.2 mm

Roll width: 137 cm, roll length: 30 m

Abrasion resistance: > 75.000 cycles

Martindale: DIN EN ISO 5470-2,

abrasion resistant

Fastness to light: level 7

(DIN EN ISO 105-B02)

Flammability: DIN 4102-1 B1,

NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2,

MVSS302, DIN 53438 (Part 2),

FAR 25.853, ÖNORM B3825 flame-

retardant (B1), ÖNORM A 3800-1,

Q1, UNI 9175/87 (1.I.M)

Quality: easy to clean, tear-resistant,  
blood and urine resistant, resistant to  
disinfectants

Cleaning: Pollution by oil, fat and ink  
must be removed immediately.

Clean with warm, mild soap lye and a  
micro-fibre cloth or a soft hand brush.

Please, do not use solvents, chloride,  
abrasives, chemical cleaning agents  
or wax polishes. Please note that  
colorings by jeans or other textiles  
are excluded from any manufacturer's  
guarantee.

## siena

### Stoffgruppe 2

#### 83% PVC-Compound (Oberfläche)

#### 17% BW-Gestrick (Träger)

Gewicht: 700 +/-50 g/m<sup>2</sup>

Dicke: 1,3 +/-0,2 mm

Rollenbreite: 137 cm,

Rollenlänge: 30 m

Scheuerfestigkeit: > 50.000 Martindale

Scheuertouren: DIN EN ISO 5470-2,

abriebfest

Lichtechtheit: Stufe 7

(DIN EN ISO 105-B02)

Feuersicherung: DIN 4102-1 Baustoff-

klasse B1, NF M1, BS5852 IS-0+1+5,

EN1021-1+2, MVSS302,

DIN 53438 (Part 2), FAR 25.853,

ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1),

ÖNORM A 3800-1, Q1,

UNI 9175/87 (1.I.M)

Qualität: pflegeleicht, reißfest,  
blut- und urinbeständig, desinfektions-  
mittelbeständig

Reinigung: Verschmutzungen durch  
Öle, Fette und Tinte müssen umge-  
hend entfernt werden. Benutzen Sie

hierzu eine warme, milde Seifenlauge

und ein Mikrofasertuch oder eine  
weiche Handbürste. Bitte keine  
Lösemittel, Chloride, Poliermittel,  
chemische Reinigungsmittel oder  
Wachspoliermittel einsetzen. Bitte  
beachten Sie, dass Abfärbungen durch  
Jeans oder andere Textilien von  
jeglicher Herstellergarantie ausge-  
nommen sind.

### Tissu groupe 2

#### 83% PVC

#### 17% de trame coton

Poids: 700 +/-50 g/m<sup>2</sup>

Épaisseur: 1,3 +/-0,2 mm

Largeur du rouleau: 137 cm,

Longueur du rouleau: 30 m

Résistance à l'abrasion: > 50.000 tours

Martindale: DIN EN ISO 5470-2

Résistance à la lumière: niveau 7

(DIN EN ISO 105-B02)

Claissment au feu: DIN 4102-1 B1,

NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2,

MVSS302, DIN 53438 (Part 2),

FAR 25.853, ÖNORM B3825 (B1),

ÖNORM A 3800-1, Q1,

UNI 9175/87 (1.I.M)

Qualité: facile d'entretien, résistant  
à l'étirement, résistant à l'urine et  
au sang, résistant aux désinfectants

Nettoyage: Les salissures d'huile, de  
graisses et de transpiration doivent  
être immédiatement éliminées.

Utilisez à cet effet une eau savonneuse  
tiède et un chiffon en microfibres  
ou une brosse souple. Veuillez ne pas  
employer de solvants, de chlore,  
de substances corrosives, ni de  
cirage ou de nettoyants chimiques.  
Veuillez noter que toutes colorations  
provoquées par des jeans ou d'autres  
textiles sont exclues de la garantie du  
fabricant.

### Fabric category 2

#### 83% PVC-compound (surface)

#### 17% CO-knitted fabric (support)

Weight: 700 +/-50 g/m<sup>2</sup>

Thickness: 1.3 +/-0.2 mm

Roll width: 137 cm, roll length: 30 m

Abrasion resistance: > 50.000 cycles

Martindale: DIN EN ISO 5470-2,

abrasion resistant

Fastness to light: level 7

(DIN EN ISO 105-B02)

Flammability: DIN 4102-1 B1,

NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2,

MVSS302, DIN 53438 (Part 2),

FAR 25.853, ÖNORM B3825 flame-

retardant (B1), ÖNORM A 3800-1,

Q1, UNI 9175/87 (1.I.M)

Quality: easy to clean, tear-resistant,  
blood and urine resistant, resistant to  
disinfectants

Cleaning: Pollution by oil, fat and ink  
must be removed immediately.

Clean with warm, mild soap lye and a  
micro-fibre cloth or a soft hand brush.

Please, do not use solvents, chloride,  
abrasives, chemical cleaning agents  
or wax polishes. Please note that  
colorings by jeans or other textiles  
are excluded from any manufacturer's  
guarantee.

brunner ::


classic . newport

Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

## **newport**

---

Stoffgruppe 6  
Tissu groupe 6  
Fabric category 6



**6/6398**



**6/6345**




**6/6363**



**6/6376**



**6/6379**



**6/6390**




6/6357



6/6356




6/6377




6/6378



6/6380



6/6392



6/6394



6/6397



6/6398

## newport

### Stoffgruppe 6

Material Oberseite: 68% Wolle / 22% Polyamid / 10% Polyester  
Material Unterseite: 2 mm – 28 kg/m<sup>3</sup>  
flammhemmender PU-Schaum  
Gewicht: 490 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%)  
Rollenbreite: 165 cm (+/- 2%)  
Scheuerfestigkeit: > 80.000  
Martindale – DIN EN ISO 12947-2  
Pilling: EN ISO 12945-2 – Stufe 4 (5.000)  
Reibechtheit: EN ISO 105-X12 – trocken / nass – Stufe 4-5 / 4-5  
Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 – Stufe 6  
Feuersicherung: DIN 4102-B2, EN 1021-1/2, BS 5852 part 1, US Cal. Tech. Bull. 117, IMO FTP Code part 8  
Auf Anfrage: Feuersicherung M1 / Crib 5 + flecken- und schmutz-abweisend.  
Umwelt: Oeko-Tex® standard 100.  
Alle verwendeten Chemikalien sind unter der REACH-Verordnung registriert. Ökologische Herstellung.  
Qualität: Es können kleine Farbunterschiede auftreten. Fremdfasern können in hellen Farben auftreten.



### Tissu groupe 6

Surface du tissu : 68% laine / 22% polyamide / 10% polyester  
Dessous : 2 mm – 28 kg/m<sup>3</sup> – mousse PU retardateur de flamme  
Poids : 490 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%)  
Largeur : 165 cm (+/- 2%)  
Résistance à l'abrasion : > 80.000 tours  
Martindale – DIN EN ISO 12947-2  
Boulochage: EN ISO 12945-2 – niveau 4 (5.000)  
Résistance au frottement : EN ISO 105-X12 – sec / humide – niveau 4-5 / 4-5  
Solidité à la lumière : EN ISO 105-B02 – niveau 6  
Classement feu : DIN 4102-B2, EN 1021-1/2, BS 5852 part 1, US Cal. Tech., IMO FTP Code part 8  
Sur demande : classement feu M1 / Crib 5 + anti taches  
Environnement : Eco-Tex® standard 100  
Tous les produits chimiques utilisés sont conformes à la réglementation REACH. Fabrication écologique  
Qualité : de légères nuances de couleurs peuvent apparaître – dans les couleurs claires, des fibres étrangères sont possibles.



### Fabric category 6

Material topside: 68% wool / 22% polyamide / 10% polyester  
Material underside: 2 mm – 28 kg/m<sup>3</sup>  
flame retardant PU-foam  
Weight: 490 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%)  
Roll width: 165 cm (+/- 2%)  
Abrasion resistance: > 80.000  
Martindale – DIN EN ISO 12947-2  
Pilling: EN ISO 12945-2 – level 4 (5.000)  
Fastness to rubbing: EN ISO 105-X12 – dry / wet – level 4-5 / 4-5  
Light fastness: EN ISO 105-B02 – level 6  
Flammability: DIN 4102-B2, EN 1021-1/2, BS 5852 part 1, US Cal. Tech. Bull. 117, IMO FTP Code part 8  
Treatment upon request: Flammability M1 / Crib 5 + soil and stain resistance  
Environment: Oeko-Tex® standard 100  
All chemicals used are registered under the REACH legislation.  
Ecologically produced.  
Quality: Slight differences in colour may occur. Foreign fibres may occur in light colours.



**brunner ::**

**classic . palermo**

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

## **palermo**

Stoffgruppe 2  
Tissu groupe 2  
Fabric category 2



2/1899



2/1848



2/1846




2/1849



2/1847




2/1865




2/1864




2/1871




2/1870




2/1883



2/1882



2/1885




2/1884

---


Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.




2/1879



2/1878




2/1896



2/1895



2/1898



2/1899

## palermo

### Stoffgruppe 2

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Gewicht: 480 g/lfm +/-5% g/lfm  
Breite: 140 cm +/-2% cm  
Scheuerfestigkeit: (Martindale)  
UNI EN ISO 12947/2:  
100.000 Scheuertouren  
Öko-Tex Standard 100  
Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5  
Lichetechtheit: UNI EN ISO 105-B02 : 6  
Reibechtheit: UNI EN ISO 105-X12 : 4/5  
Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten  
Feuersicherung: C1, CRIB 5, M1, B1, EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8, IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class AM 18  
Reinigung: waschbar bei 60°

### Tissu groupe 2

Matériau : 100 % Polyester Trevira CS  
Poids : 480 g/ml +/-5% g/ml  
Largeur : 140 cm +/-2% cm  
Résistance à l'abrasion :  
UNI EN ISO 12947/2 :  
100.000 tours Martindale  
Eco -Tex Standard 100  
Boulochage : UNI EN ISO 12945/2 : 5  
Solidité à la lumière :  
UNI EN ISO 105-B02 : 6  
Résistance au frottement :  
UNI EN ISO 105-X12 : 4/5  
De légères nuances de teintes entre 2 échantillons sont considérées comme normales  
Classement feu : C1, CRIB 5, M1, B1, EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8, IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class AM 18  
Nettoyage : lavable à 60°

### Fabric category 2

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Weight: 480 g/lm +/-5% g/lm  
Width: 140 cm +/-2% cm  
Abrasion resistance: (Martindale)  
UNI EN ISO 12947/2: 100.000 rubs  
Öko-Tex Standard 100  
Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5  
Light fastness: UNI EN ISO 105-B02 : 6  
Fastness to rubbing:  
UNI EN ISO 105-X12 : 4/5  
Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.  
Flammability: C1, CRIB 5, M1, B1, EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8, IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class AM 18  
Cleaning: washable at 60°



**brunner ::**

**classic . paris**

Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

## **paris**

---

Stoffgruppe 6  
Tissu groupe 6  
Fabric category 6




**6/5579**



**6/5542**




**6/5543**



**6/5545**



**6/5548**



**6/5549**




**6/5562**



**6/5564**



**6/5582**



**6/5583**



**6/5584**



**6/5587**

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



6/5553




6/5552




6/5557




6/5559



6/5576



6/5575



6/5578



6/5579



6/5592



6/5596



6/5599

## paris

### Stoffgruppe 6

88% Polyester | 12% Polyurethan  
Breite: 140 cm  
Gewicht: ca. 385 g/lfm  
Scheuerfestigkeit: > 100.000  
Scheuertouren Martindale  
(ISO 12947-2)  
Feuersicherung: EN 1021-1: BS 5852  
P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E.  
Kann schwerentflammbar ausgerüstet werden, besteht dann u. a.: BS 5852 P1 source 0 & 1, BS 5852 P.2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503: M1  
Performance d'inflammabilité dépend de la mousse utilisée.  
Solidité à la lumière : 5 (échelle 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)  
Solidité au frottement : 4–5/4–5 (échelle 1–5, max. 5 – mouillé/sec – EN ISO 105x12 : 1995)  
Pilling: 5 (Skala 1–5, max. 5 EN ISO 12945-2: 2000)  
Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden.  
Reinigung:  
Beachten Sie bitte die ISO-Pflegesymbole. Ca. 2% Einlaufen des Stoffes bei 60°C Wäsche. Die meisten Flecken können mit einer weichen Bürste, mit Radiergummi oder mit feinem Sandpapier entfernt werden. Oder durch Verwendung von lauwarmen Lösung aus Feinwaschmittel/Seifenspäne und Wasser. Fleckenentfernungstabelle wird auf Anforderung zugeschickt.

### Tissu groupe 6

88% Polyester | 12% Polyurethan  
Largeur : 140 cm  
Poids : approx. 385 gr. par mètre courant Résistance à l'abrasion : > 100.000 tours Martindale (ISO 12947-2)  
Inflammabilité : EN 1021-1 : BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E.  
Peut être ignifugé et va conformer à : BS 5852 P1 source 0 & 1, BS 5852 P.2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503 : M1  
Solidité à la lumière : 5 (échelle 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)  
Solidité au frottement : 4–5/4–5 (échelle 1–5, max. 5 – mouillé/sec – EN ISO 105x12 : 1995)  
Boulochage : 5 (échelle 1–5, max. 5 – EN ISO 12945-2 : 2000)  
Réserve faite des changements et difference de couleurs.  
Nettoyage :  
Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Environ 2% lors du lavage à 60°C. La plupart des tâches peuvent être enlevées avec une brosse, une gomme ou du papier de verre fin. Sinon avec de l'eau tiède contenant une lessive neutre. Un guide antitache vous sera adressé sur demande.

### Fabric category 6

88% Polyester | 12% Polyurethan  
Width: 140 cm  
Weight: approx. 385 g/lm  
Abrasion resistance: > 100,000 rubs  
Martindale (ISO 12947-2)  
Flammability: EN 1021-1: BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E. Can be fireproof treated to pass among others: BS 5852 P1 source 0&1, BS 5852 P.2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503: M1  
Flame retardant performance is dependent upon the foam used.  
Fastness to light: 5 (Scale 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)  
Fastness to rubbing: 4–5/4–5 (Scale 1–5, max. 5 – wet/dry EN ISO 105x12: 1995) Pilling: 5 (Scale 1–5, max. 5 – EN ISO 12945-2: 2000)  
Subject to changes and colour differences.  
Cleaning:  
Please see the ISO symbols.  
Shrinkage app. 2% when washed at 60°C. Most stains can be removed by brushing with a suede brush, an eraser or fine sandpaper. Or use a solution of luke-warm water and a neutral detergent.  
Spot and Stain Removal Guide is available on request.



Wenn schwerentflammbar ausgerüstet:  
Peut être lavé à 40°C avec traitement au feu :  
When back coated flame retardant:



**brunner ::**

**classic . paris**

Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

## **paris**

---

Stoffgruppe 6  
Tissu groupe 6  
Fabric category 6



**6/5579**



**6/5542**



**6/5543**



**6/5545**



**6/5548**



**6/5549**




**6/5562**



**6/5564**



**6/5582**



**6/5583**



**6/5584**



**6/5587**

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



6/5553




6/5552



6/5557




6/5559



6/5576



6/5575



6/5578




6/5579



6/5592



6/5596



6/5599

## paris

### Stoffgruppe 6

88% Polyester | 12% Polyurethan  
Breite: 140 cm  
Gewicht: ca. 385 g/lfm  
Scheuerfestigkeit: > 100.000  
Scheuertouren Martindale  
(ISO 12947-2)  
Feuersicherung: EN 1021-1: BS 5852  
P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E.  
Kann schwerentflammbar ausgerüstet werden, besteht dann u. a.: BS 5852 P1 source 0 & 1, BS 5852 P.2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503: M1  
Performance d'inflammabilité dépend de la mousse utilisée.  
Solidité à la lumière : 5 (échelle 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)  
Solidité au frottement : 4–5/4–5 (échelle 1–5, max. 5 – mouillé/sec – EN ISO 105x12 : 1995)  
Pilling: 5 (Skala 1–5, max. 5 EN ISO 12945-2: 2000)  
Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden.  
Reinigung:  
Beachten Sie bitte die ISO-Pflegesymbole. Ca. 2% Einlaufen des Stoffes bei 60°C Wäsche. Die meisten Flecken können mit einer weichen Bürste, mit Radiergummi oder mit feinem Sandpapier entfernt werden. Oder durch Verwendung von lauwarmen Lösung aus Feinwaschmittel/Seifenspäne und Wasser. Fleckenentfernungstabelle wird auf Anforderung zugeschickt.

### Tissu groupe 6

88% Polyester | 12% Polyurethan  
Largeur : 140 cm  
Poids : approx. 385 gr. par mètre courant Résistance à l'abrasion : > 100.000 tours Martindale (ISO 12947-2)  
Inflammabilité : EN 1021-1 : BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E.  
Peut être ignifugé et va conformer à : BS 5852 P1 source 0 & 1, BS 5852 P.2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503 : M1  
Solidité à la lumière : 5 (échelle 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)  
Solidité au frottement : 4–5/4–5 (échelle 1–5, max. 5 – mouillé/sec – EN ISO 105x12 : 1995)  
Boulochage : 5 (échelle 1–5, max. 5 – EN ISO 12945-2 : 2000)  
Réserve faite des changements et difference de couleurs.  
Nettoyage :  
Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Environ 2% lors du lavage à 60°C. La plupart des tâches peuvent être enlevées avec une brosse, une gomme ou du papier de verre fin. Sinon avec de l'eau tiède contenant une lessive neutre. Un guide antitache vous sera adressé sur demande.

### Fabric category 6

88% Polyester | 12% Polyurethan  
Width: 140 cm  
Weight: approx. 385 g/lm  
Abrasion resistance: > 100,000 rubs  
Martindale (ISO 12947-2)  
Flammability: EN 1021-1: BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E. Can be fireproof treated to pass among others: BS 5852 P1 source 0&1, BS 5852 P.2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503: M1  
Flame retardant performance is dependent upon the foam used.  
Fastness to light: 5 (Scale 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)  
Fastness to rubbing: 4–5/4–5 (Scale 1–5, max. 5 – wet/dry EN ISO 105x12: 1995) Pilling: 5 (Scale 1–5, max. 5 – EN ISO 12945-2: 2000)  
Subject to changes and colour differences.  
Cleaning:  
Please see the ISO symbols.  
Shrinkage app. 2% when washed at 60°C. Most stains can be removed by brushing with a suede brush, an eraser or fine sandpaper. Or use a solution of luke-warm water and a neutral detergent.  
Spot and Stain Removal Guide is available on request.



Wenn schwerentflammbar ausgerüstet:  
Peut être lavé à 40°C avec traitement au feu :  
When back coated flame retardant:



brunner ::

basic . plot


Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2


## plot

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

### plot level

Bezugsstoff  
Tissu de revêtement  
Upholstery





**ocean**



Level 3

2/0897

**cliff**



Level 2

**iceland**




Level 1

Level 2



Level 1

**leaves**



Level 3

Level 2



Level 1



Level 1

---

**plot side**  
seitlicher Bezug  
Revêtement latéral  
Side upholstery



2/0997

**plot base**  
Sockel  
Socle  
Pedestal



**glacier**



2/0800 – Level 3

**reed**



2/0888 – Level 3



2/0801 – Level 2



2/0802 – Level 1

2/0897 – Level 2



2/0866 – Level 1

## plot level

### Stoffgruppe 2

#### 100 % Vinyl / Urethane (Oberfläche)

#### 100 % Hi-Loft 2™ Polyester (Träger)

Gewicht:  $685 \text{ g/m}^2 \pm 65 \text{ g/m}^2$

Breite: 137 cm

Stärke: ca. 1,15 mm

Scheuerfestigkeit: 300.000 Martindale

Scheuertouren (EN ISO 12947-2)

Lichtechtheit: 7 (DIN 54004)

Feuersicherung:

UNE 23.727-90 1R/M.2

DIN 4102 B2

EN 1021 Teil 1 + 2

Directive 95/28/CE

EN 71-2: 2006 + A1: 2007

NF P 92-503/M2

BS 5852 CRIB 5

ÖNORM B 3825 Gruppe 1

ÖNORM B 3800 Teil 1 Klasse Q1

Reinigung: Auf der beschichteten Seite abwaschbar mit einem feuchten Tuch und leichter Seifenlauge. Mit klarem Wasser nachspülen, trocknen. Nicht mit Alkohol oder alkoholhaltigem Reinigungsmittel säubern. Nicht bleichen.

### Tissu groupe 2

#### 100% vinyl (surface)

#### 100% Hi-Loft 2™ polyester (trame)

Poids :  $685 \text{ g/m}^2 \pm 65 \text{ g/m}^2$

Largeur : 137 cm

Epaisseur: environ 1,15 mm

Résistance à l'abrasion : 300.000 tours

Martindale (EN ISO 12947-2)

Résistance à la lumière : 7 (DIN 54004)

Classement au feu :

UNE 23.727-90 1R/M.2

DIN 4102 B2

EN 1021 Partie 1 + 2

Directive 95/28/CE

EN 71-2: 2006 + A1: 2007

NF P 92-503/M2

BS 5852 CRIB 5

ÖNORM B 3825 Gruppe 1

ÖNORM B 3800 Teil 1 Klasse Q1

Nettoyage : Lavable sur la partie recto avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Rincer avec de l'eau claire puis sécher. Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool.

### Fabric category 2

#### 100% vinyl / urethane (surface)

#### 100% Hi-Loft 2™ polyester (support)

Weight:  $685 \text{ g/m}^2 \pm 65 \text{ g/m}^2$

Width: 137 cm

Thickness: approx. 1.15 mm

Abrasion resistance: 300,000 cycles

Martindale (EN ISO 12947-2)

Fastness to light: 7 (DIN 54004)

Flammability:

UNE 23.727-90 1R/M.2

DIN 4102 B2

EN 1021 Part 1 + 2

Directive 95/28/CE

EN 71-2: 2006 + A1: 2007

NF P 92-503/M2

BS 5852 CRIB 5

ÖNORM B 3825 Gruppe 1

ÖNORM B 3800 Teil 1 Klasse Q1

Cleaning: Can be washed out on the coated surface with a humid cloth and a little soap sud. Wash out with clean water, allow to dry. Do not use alcohol or alcoholic detergents. Do not bleach.

## plot side

### Stoffgruppe 2

#### 100% Polyester Trevira CS

Gewicht:  $250 \text{ g/m}^2 \pm 5 \%$

Breite: 140 cm  $\pm 2 \%$

Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale

Scheuertouren (UNI EN ISO 12947-2)

Lichtechtheit: 6 (UNI EN ISO 105-B02)

Feuersicherung: DIN 4102 B1,

NF P 92-503/M1, BS 5852 CRIB 5,

BS 7176 MH, NF D 60013 (AM 18),

EN 1021 Teil 1 + 2, IMO A 652 (16)

Reinigung: Absaugen,

Trockenschaumreinigung.

### Tissu groupe 2

#### 100% polyester Trevira CS

Poids :  $250 \text{ g/m}^2 \pm 5 \%$

Largeur :  $140 \text{ cm} \pm 2 \%$

Résistance à l'abrasion : 60.000 tours

Martindale (UNI EN ISO 12947-2)

Résistance à la lumière :

6 (UNI EN ISO 105-B02)

Classement au feu: DIN 4102 B1,

NF P 92-503/M1, BS 5852 CRIB 5,

BS 7176 MH, NF D 60013 (AM 18),

EN 1021 Partie 1 + 2, IMO A 652 (16)

Nettoyage: aspirer,

nettoyage avec mousse sèche.

### Fabric category 2

#### 100% polyester Trevira CS

Weight:  $250 \text{ g/m}^2 \pm 5 \%$

Width:  $140 \text{ cm} \pm 2 \%$

Abrasion resistance: 60,000 cycles

Martindale (UNI EN ISO 12947-2)

Fastness to light: 6 (UNI EN ISO 105-B02)

Flammability: DIN 4102 B1,

NF P 92-503/M1, BS 5852 CRIB 5,

BS 7176 MH, NF D 60013 (AM 18),

EN 1021 Part 1 + 2, IMO A 652 (16)

Cleaning: vacuum cleaning,

cleaning with dry foam.

## plot base

### Stoffgruppe 2

#### 86% PVC (Oberfläche)

#### 14% BW / PES-Gestrick (Träger)

Gewicht:  $800 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$

Breite: 137 – 140 cm

Stärke: ca. 1,4 mm

Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale

Scheuertouren (DIN EN ISO 5470-2)

Lichtechtheit: 6 (DIN 54004)

Feuersicherung:

DIN 4102 B1, EN 1021 Teil 1 + 2,

MVSS302, DIN53438 (Part 2),

BS 5852 CRIB 5, DIN 53438-2 KL,

DIN 53438-3 F1, NF P 92-503/M1

Reinigung: Auf der beschichteten Seite

abwaschbar mit einem feuchten Tuch

und leichter Seifenlauge. Mit klarem

Wasser nachspülen, trocknen. Bitte keine

Lösungsmittel, Chloride, Poliermittel, chem.

Reinigungsmittel oder Mittel mit Öl, Fett

und Alkohol einsetzen. Nicht bleichen.

### Tissu groupe 2

#### 86% PVC (surface)

#### 14% laine / polyester tissé (Träger)

Poids :  $800 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$

Largeur : 137 – 140 cm

Epaisseur: environ 1,4 mm

Résistance à l'abrasion : 80.000 tours

Martindale (DIN EN ISO 5470-2)

Résistance à la lumière : 6 (DIN 54004)

Classement au feu :

DIN 4102 B1, EN 1021 teil 1 + 2,

MVSS302, DIN53438 (Part 2),

BS 5852 CRIB 5, DIN 53438-2 KL,

DIN 53438-3 F1, NF P 92-503/M1

Nettoyage: Lavable sur la partie recto

avec un chiffon humide et de l'eau

savonneuse. Rincer avec de l'eau claire

puis sécher. Ne pas utiliser de détachant,

chloré, produit de polissage ou nettoyant

chimique ni produit contenant de l'huile,

matière grasse ou alcool.

### Fabric category 2

#### 86% PVC (surface)

#### 14% BW / PES-knitted fabric (support)

Weight:  $800 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$

Width: 137 – 140 cm

Thickness: approx. 1.4 mm

Abrasion resistance: 50,000 cycles

Martindale (DIN EN ISO 5470-2)

Fastness to light: 6 (DIN 54004)

Flammability: DIN 4102 B1,

EN 1021 teil 1 + 2, MVSS302,

DIN53438 (Part 2), BS 5852 CRIB 5,

DIN 53438-2 KL, DIN 53438-3 F1,

NF P 92-503/M1

Cleaning: Can be washed out on the

coated surface with a humid cloth and a

little soap sud. Wash out with clean water,

allow to dry. Do not use any dissolver,

chloride, polishing agents, chemical

detergents or detergents containing oil,

fat or alcohol. Do not bleach.

**brunner ::**

**basic . rom**

Stoffgruppe 1 Tissu groupe 1 Fabric category 1

rom

Stoffgruppe 1  
Tissu groupe 1  
Fabric category 1




1/5299



1/5399




1/5244



1/5344




1/5249



1/5349




1/5262



1/5362




1/5264



1/5364




1/5285



1/5386



1/5276



1/5376



1/5278



1/5378




1/5279




1/5379



1/5297



1/5397



1/5299



1/5399

## rom

### Stoffgruppe 1

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Gewicht: 365 +/-5% g/lfm  
Breite: 140 +/-2% cm  
Scheuerfestigkeit (Martindale)  
DIN EN ISO 12947/2: 1999:  
60.000 Touren  
Schwerentflambarkeit:  
nach DIN 4102-1 B1, M1, 1021 1+2,  
IMO A 652 (16), Crib 5, C1  
Pilling: (Martindale) 2.000 Touren  
UNI EN ISO 12945, 5  
(Toleranz von 4-5)  
Lichtechtheit (Xenotest):  
UNI EN ISO 105-B02, 6  
(Blaumaßstäbe, Toleranz von 5-8)  
Reibechtheit (Crockmeter):  
UNI EN ISO 105-X12, 4/5 (Graumaßstäbe, Toleranz von 4-5)  
Farbabweichungen: Leichte  
Farbunterschiede sind zwischen zwei  
Parteien als normal zu betrachten.  
Waschbarkeit: Beachten Sie bitte  
die ISO-Pflegesymbole, > 1%  
Einlaufen bei 60° C

### Tissu groupe 1

Matériau : 100 % Polyester Trevira CS  
Poids : 365 g/ml +/-5%  
Largeur : 140 cm +/-2%  
Résistance à l'abrasion :  
60.000 tours Martindale :  
DIN EN ISO 12947/2 (1999)  
Classement au feu selon :  
DIN 4102-1 B1, M1, 1021 1+2,  
IMO A 652 (16), Crib 5, C1  
Pilling : (Martindale) 2000 tours :  
UNI EN ISO 12945/1,  
5 (Tolérance : de 4 à 5)  
Résistance à la lumière (Xenotest) :  
6 (échelle des bleus)  
Tolérance : de 5 à 8  
(UNI EN ISO 105-B02)  
Résistance au frottement (Crockmeter) : 4/5 (échelle des gris) UNI EN ISO 105 X12,  
Tolérance : de 4 à 5  
Coloris : Les nuances de ton de couleur d'un lot à l'autre sont dues à des bains spécifiques et doivent être considérées comme normales.  
Tissu lavable en respectant les symboles ISO, rétrécissement > 1% à 60 °C

### Fabric category 1

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Weight: 365 +/-5% g/lm  
Width: 140 +/-2% cm  
Abrasion resistance (Martindale)  
UNI EN ISO 12947/2: 1999:  
60,000 rubs  
Flammability: according DIN 4102-1  
B1, M1, 1021 1+2, IMO A 652 (16),  
Crib 5, C1  
Pilling: (Martindale) 2,000 rubs  
UNI EN ISO 12945, 5  
(tolerance from 4 to 5)  
Light fastness (Xenotest):  
UNI EN ISO 105-B02, 6  
(blue scale, tolerance from 5 to 8)  
Fastness to rubbing (Crockmeter):  
UNI EN ISO 105-X12, 4/5 (grey scale, tolerance from 4 to 5)  
Colour: Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.  
Cleaning and washing:  
Please consider the ISO cleaning and washing symbols, > 1% shrinkage when washing by 60°C



**brunner ::**

**leather . sevilla 2**

Ledergruppe A Cuir groupe A Leather group A

## **sevilla 2**

Ledergruppe A  
Cuir groupe A  
Leather group A



6/2299



6/2245



6/2248



6/2268



6/2281



6/2283



6/2287



6/2289


Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



6/2276



6/2279



6/2292



6/2296



6/2299

## sevilla

### Ledergruppe A

Rohware: Europäische Zahmware  
Herstellung: Deutschland, nach  
deutschen – weltweit strengsten –  
Umweltauflagen  
Rezeptur: Fassgefärbt mit Farbstoffen,  
die den AZO- und sonstigen  
Verordnungen entsprechend.  
Zurichtung lösungsmittelfrei  
(wässrig), frei von FCKW, PCB, PCP,  
Formaldehyd, Chrom VI  
Stärke: 1,0 - 1,2 mm  
Lichtechtheit: Stufe 5 nach  
DIN EN ISO 105-B02  
Weiterreißfestigkeit:  
DIN EN ISO 3377-1/2 mind. 20N/mm  
Knickverhalten:  
DIN EN ISO 5402 Flexometer  
(nach Bally) 30.000 Knickungen  
ohne Beschädigung  
Reibeechtheit: DIN EN ISO 11640  
Veslic Stufe 4 bei Trocken 500  
Touren bzw. Naß 80 Touren oder  
Schweiß 50 Touren  
Ph-Wert: mind. 3,5 nach DIN EN ISO  
11644 Haftung der Zurichtung  
mind. 1,5 N/cm nach IUF 470  
Entflammbarkeit: Schwer  
entflammbar nach DIN 75200  
(Bestimmung des Brandverhaltens  
von Werkstoffen der KFZ-Innenaus-  
stattung)  
Säure und Laugenbeständigkeit:  
EN ISO 105-E04. Test mit  
alkalischer und saurer Lösung  
(im PH-Bereich von Urin)  
ergeben keinerlei Beschädigungen  
oder Veränderungen.

### Cuir groupe A

Caractéristiques techniques :  
cuir bovin d'origine européenne  
Fabrication : Allemagne, selon les  
normes environnementales  
les plus sévères, teinté au foulon  
avec des colorants sans solvants  
(base aqueuse) sans FCKW, PCB, PCP,  
Formaldéhyde, chrome VI  
Epaisseur : 1,0 – 1,2 mm  
Résistance à la lumière : Niveau 5  
selon DIN EN ISO 105-B02  
Résistance à la déchirure : > 20N/mm  
DIN EN ISO 3377-1/2  
Résistance au pliage :  
DIN EN ISO 5402 – 30 000 flexions  
sans dommages  
Résistance au frottement :  
DIN EN ISO 11640 Niveau 4 valeur à  
sec 500 tours / mouillé 80 tours ou  
transpiration 50 tours  
Valeur Ph : minimum 3,5 selon norme  
DIN EN ISO 11644  
Normes au feu : Difficilement  
inflammable selon norme DIN 75200  
Résistance aux acides :  
EN ISO 105-E04  
Test avec solutions alcalines et  
acides (avec PH proche de l'urine)  
confirmant aucune modification ni  
détérioration.

### Leather group A

Raw material: Hides from European  
domesticated livestock.  
Manufacturing: German, according  
to German environmental  
requirements which are the  
most rigorous ones world-wide  
Dispensing: No use of AZO-Dyestuff,  
Solventless, watery finish without  
FCKW, PCB, PCP, Formaldehyde,  
chrome VI  
Thickness: 1.0 - 1.2 mm  
Lightfastness: level 5 according to  
DIN EN ISO 105-B02  
Tear resistance: DIN EN ISO 3377-1/2  
min. 20N/mm leather thickness  
Flexing resistance: DIN EN ISO 5402  
Flexometer (according to Bally)  
30.000 cycles without damage  
Rubbing fastness: level 4 according  
to DIN EN ISO 11640 Veslic  
(500 cycles dry, 80 cycles wet or 50  
cycles with perspiration)  
Ph-value: min. 3.5 according to DIN  
EN ISO 11644  
guarantee for finishing  
min. 1.5 N/cm according to IUF 470  
Flammability: fire-retardant  
according to nach DIN 75200  
(Determination of burn rate of  
materials for car interiors)  
Acid and lye resistance:  
EN ISO 105-E04. Tests with acid or lye  
solution (in the PH range of urine)  
do not result in any damage to or  
change of the surface.

**brunner ::**

**leather . torro**


Preisgruppe Leder Groupe tarifaire cuir Price group leather

## **torro**

Preisgruppe Leder

Groupe tarifaire cuir


Price group leather



**5/2999**



**5/2901**



**5/2902**




**5/2991**



**5/2992**



**5/2993**



**5/2994**




**5/2995**



5/2962



5/2963




5/2969



5/2976




5/2967



5/2970



5/2975



5/2978



5/2979

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



5/2952



5/2942



5/2943



5/2945



5/2946



5/2949



5/2983




5/2985




5/2986



5/2982



5/2984



5/2987



5/2989

## torro

### Preisgruppe Leder

Lederdicke: mm 1,0 - 1,2  
DIN EN ISO 2589 (DIN 53326)  
Weiterreißkraft : N/mm > 20  
DIN EN ISO 3377-1 (DIN 53329)  
Reibechtheit: Note > 4  
DIN EN ISO 11640  
Haftung der Zurichtung: N/10mm 1,5  
ISO 11644 / IUF 470  
Lichtechtheit: Stufe Blauskala 5  
DIN EN ISO 105 - BO2  
Knickungen: 20.000  
DIN EN ISO 5402 (DIN 53351)  
Brandtest: DIN EN 1021 Part I + II

### Groupe tarifaire cuir

Epaisseur du cuir : 1,0 - 1,2 mm  
DIN EN ISO 2589 (DIN 53326)  
Rupture : N/mm > 20  
DIN EN ISO 3377-1 (DIN 53329)  
Résistance au frottement : Note > 4  
DIN EN ISO 11640  
Adhérence du finissage : N/10mm 1,5  
ISO 11644 / IUF 470  
Résistance à la lumière :  
Echelle de bleu 5  
DIN EN ISO 105 - BO2  
Résistance au pliage : 20.000  
DIN EN ISO 5402 (DIN 53351)  
Classement au feu :  
DIN EN 1021 Part I + II

### Price group leather

Thickness: mm 1.0 - 1.2  
DIN EN ISO 2589 DIN 53326)  
Tear strength: N/mm >20  
DIN EN ISO 3377-1 (DIN 53329)  
Rubbing strength: Note > 4  
DIN EN ISO 11640  
Adhesion of finish: N/10mm 1.5  
ISO 11644 / IUF 470  
Light fastness : class blue scale 5  
DIN EN ISO 105 - BO2  
Flexing endurance: 20,000  
DIN EN ISO 5402 (DIN 53351)  
Flame resistance:  
DIN EN 1021 Part I + II

**brunner ::**

**basic . turin**

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

## turin


Stoffgruppe 2  
Tissu groupe 2  
Fabric category 2



2/5898



2/5848




2/5849




2/5862



2/5864




2/5865



2/5867



2/5882




2/5883




2/5884


Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



**2/5852**




**2/5868**




**2/5877**




**2/5878**



**2/5892**



**2/5894**



**2/5897**



**2/5898**

## turin

### Stoffgruppe 2

Material: 100 % Polyester Trevira CS

Gewicht: 600 g/lfm +/-5% g/lfm

Breite: 150 cm +/-2 % cm

Scheuerfestigkeit: (Martindale)

UNI EN ISO 12947/2:

75.000 Scheuertouren

Öko-Tex Standard 100

Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5

Lichtechtheit: UNI EN ISO 105-B02 . 6

Reibechtheit: UNI EN ISO 105-X12 . 4/5

Feuersicherung: C1, B1, M1, CRIB 5,

EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,

IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176

Medium Hazard, NF D 60013 Class

AM 18

Reinigung: Waschbar bei 60°

### Tissu groupe 2

Matériau : 100 % Polyester Trevira CS

Poids : 600 g/ml +/-5% g/ml

Largeur : 150 cm +/-2% cm

Résistance à l'abrasion :

UNI EN ISO 12947/2 :

75.000 tours Martindale

Eco -Tex Standard 100

Boulochage : UNI EN ISO 12945/2 : 5

Solidité à la lumière :

UNI EN ISO 105-B02 . 6

Résistance au frottement :

UNI EN ISO 105-X12 . 4/5

Classement feu : C1, B1, M1, CRIB 5,

EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,

IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176

Medium Hazard, NF D 60013 Class

AM 18

Nettoyage : lavable à 60°

### Fabric category 2

Material: 100 % Polyester Trevira CS

Weight: 600 g/lm +/-5% g/lm

Width: 150 cm +/-2% cm

Abrasion resistance: (Martindale)

UNI EN ISO 12947/2: 75.000 rubs

Öko-Tex Standard 100

Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5

Light fastness: UNI EN ISO 105-B02 . 6

Fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 . 4/5

Flammability: C1, B1, M1, CRIB 5,

EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,

IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176

Medium Hazard, NF D 60013 Class

AM 18

Cleaning: washable at 60°

