De Projectinrichter
www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

Torso

Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 “					
Aspect	ISO 2424		Gesneden pool					
Verfmethode			Stukverf continu					
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 tegels per doos)					
Drager	ISO 2424		Polyester vlies					
Rug	ISO 2424		Desso ProBase Polyver® - Polyscan®					
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF Polyamide 6.6					
Totale dikte	ISO 1765	mm	7.0					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	4.0					
Totale massa	ISO 8543	g/m²	4250					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m²	850					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m²	650					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm³	0.163					
Noppental	ISO 1763	/dm²	1930					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik					
Luxe klassering	EN 1307		LC 3					
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2					
Contactgeluidsisolatie ΔL_w	ISO 10140	dB	23					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.00	0.04	0.07	0.19	0.33	0.44
Geluidsreductie	ISO 354	α_w	0.15					
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m².K/W	0.080					
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		93CAAO8F					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Geproduceerd door:
Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

Bfl-s1 DS

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geinstalleerd in overeenstemming met Desso’s leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

NL-20160601