



### floors@work/80

### floors@work/55

Vloer volgens EN 649	Heterogene planken/tegels	Heterogene planken/tegels
Aantal kleuren	12 Planken / 5 Tegels	102 Planken / 36 Tegels
Verpakkings eenheid/pallets	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup>
Classificering EN 685	23, 34, 43	23, 33, 42

Totale dikte EN 428	2,5 mm	2,5 mm
PU dikte EN 429	0,8 mm	0,55 mm
Verzegeling	ja/PU	ja/PU
Schuine afgewerkte kanten	ja/afhankelijk van het design	ja/afhankelijk van het design
Totaalgewicht EN 430	4,08 kg/m <sup>2</sup>	4,08 kg/m <sup>2</sup>

Restindruk EN 433	0,05 mm	0,05 mm
Bestand tegen stoelewielen EN 425	ja, gem. EN 12529, type W	ja, gem. EN 12529, type W
Vloerverwarming	geschikt max. 28C	geschikt max. 28C
Brandweerstand EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Weerstand tot warmte geleidend vermogen ISO 8302	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W

db waarde ISO 10140	4dB	4dB
Lichtechtheid EN 20105-B02/2	> 6	> 6
Stroomgeleiding EN 1081	> 10 <sup>10</sup>	> 10 <sup>10</sup>
Chemicaliën bestand EN 423	ja*	ja*

Stroefheidsklasse	R9	R9
Lijmadvis	volgens legadvies	volgens legadvies
Reinings- en onderhoudsadvies	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

\*Bij korte inwerking van gebruikelijke huishoudmiddelen.  
Bekijkt u ook ons reinigings en onderhouds advies en onze legadviezen.

(Stand: 01.01.2015)

