

DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00
Épaisseur couche d'usure / Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.70
Poids / Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2635
Largeur des lés / Rolbreedte	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Longueur des lés / Rollengte	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	25

CLASSIFICATION / CLASSIFICATIE

Norme/Spécification produit / Technische eigenschappen	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Classement européen / Europese classificatie	EN ISO 10874 (EN 685)	classe/ klasse	34 - 43
Classement Feu / Brand classificatie	EN 13 501-1	classe/ klasse	Bfl-s1
Potentiel de charge / Elektrische eigenschappen	EN 1815	kV	< 2
Glissance humide / Anti-slip (1)	DIN 51 130	classe/ klasse	R10






PERFORMANCES / EIGENSCHAPPEN

Résistance à l'usure / Slijtvastheid	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Groupe d'abrasion / Groep slijtvasheid	NF 189	-	T
Teneur en agent liant / Type Binder content	ISO 10582	type	I
Stabilité dimensionnelle / Maatvastheid	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40
Poinçonnement / Indrukbelasting Exigence / Vereist	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Poinçonnement / Indrukbelasting Mesuré / Meting	-	mm	~ 0.03
Isolation acoustique bruits de chocs / Geluidsisolatie	EN ISO 717-2	dB	8
Essai de la chaise à roulettes / Rolweerstand bureaustoelen (Type W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conductivité thermique / Thermische warmtegeleiding	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière / Lichtechtheid	EN 20 105 - B02	degré /graad	≥ 6
Traitement de surface / Oppervlaktebehandeling	-	-	Protecsol®2
Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
Activité anti-bactérienne / Antibacteriële activiteiten (E. coli – S. aureus – MRSA) (2)	ISO 22196	-	> 99% - ne favorise pas la prolifération / wordt de groei niet bevorderd

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR / BINNENKLIMAAT

TVOC après 28 jours / TVOC (na 28 dagen)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certification	-	-	Floorscore®

MARQUAGE CE / CE MARKERING

	EN 14041	-	  
		-	

- (1) Seules les gammes TARASAFE offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit / Alleen de TARASAFE biedt slipweerstand gedurende de levensduur van het product
- (2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections / De uitvoering van een doeltreffend reinigingsprogramma is de belangrijkste bescherming tegen infecties"